TOTAL GF Europa
SIGILLANTE SILICONICO ACETICO RESISTENTE ALLE MUFFE PER USO SANITARIO E FACCIATE

Dati tecnici

Parametro	Metodo di prova	Valore
Colore		Trasparente
Massa volumica:	ISO 1183-1	0,98 g/ml
Temperatura di applicazione:		da +5 °C a +40 °C
Tempo di reticolazione superficiale:	MIT 33*	ca. 25 minuti
Velocità di indurimento dall'esterno verso l'interno a 23 °C:	MIT 32*	Ca 1,7 mm / 24 h
Temperatura di esercizio:		da -40 °C a +150 °C
Durezza superficiale:	ISO 868	18
Variazione di volume:	UNI EN ISO 10563	15 %
Allungamento a rottura:	DIN 53504 -Fustella S3	500 %
Carico a rottura per trazione:	DIN 53504 -Fustella S3	1,0 N/mm²
Modulo elastico al 100%:	DIN 53504 -Fustella S3	0,33 N/mm²
Allungamento a rottura:	UNI EN ISO 8339/A - Supporto in vetro – G, Al	150 %
Carico a rottura per trazione:	UNI EN ISO 8339/A - Supporto in vetro – G, Al	0,60 N/mm^2
Modulo elastico al 100 %:	UNI EN ISO 8339/A - Supporto in vetro – G, Al	0,36 N/mm^2
Recupero elastico:	UNI EN ISO 7389/B - Supporto in vetro – G, Al	> 95%
Allungamento massimo di esercizio:	ISO 11600	12,5 % (F); 20 (G)
Resistenza agli acidi:		ottima
Resistenza alle basi:		ottima
Odore dopo reticolazione:		nullo